

2010年12月3日

TERAOKA


株式会社 寺岡製作所
研究開発本部 製品開発研究部
製品開発研究課



試験成績表

『フィルム両面テープ No.704A(0.085)黒 HF 』

テープ構成



テープ特性

	No.704A(0.085)黒 HF
テープ厚さ (mm)	0.085
粘着力 (N/20mm)	16.01
透過率 (%)	0.0
摘要	粘着力 : 180° peel, 裏打ち PET#25 透過率 : 380~780nm の平均値

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用下さい。

-以上-