

2010年8月11日

TERAOKA 


株式会社 寺岡製作所
研究開発本部 製品開発研究部
製品開発研究課



試験成績表

『フィルム両面テープ試作品 No.7692 (0.05)黒 HF(仮)』

テープ構成



テープ特性

		試作品 No.7692 (0.05)黒 HF(仮)
テープ厚さ (mm)		0.050
粘着力 (N/20mm)	I 面	0.32
	II 面	12.18
摘要		粘着力 : 180° peel, 裏打ち PET#25

7692 (0.05)黒 HF (仮)は試作品のため、品名、テープ構成が変更になる場合がございます。

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用下さい。