

2011年11月26日

TERAOKA


株式会社 寺岡製作所  
研究開発本部 製品開発研究部  
製品開発研究課



## 試験成績表

『 フィルム両面テープ試作品 No.7697 0.06 黒 HF ギャク 』

### テープ構成



### テープ特性

		No. 7697 0.06 黒 HF ギャク
テープ厚さ (mm)		0.060
粘着力 (N/20mm)	I 面	0.46
	II 面	10.58
摘要		粘着力 : 180° peel, 裏打ち PET#25

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。  
お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用下さい。