




株式会社 寺岡製作所
研究開発本部 製品開発研究部
製品開発研究課



試験成績表

『フィルム両面テープ 試作品 C (0.03) 』

【 構成 】



【 テープ特性 】

測定項目	測定結果
テープ厚さ (mm)	0.030
対SUS粘着力 (N/20mm)	再剥離面:0.83 強粘着面:7.05
摘要	粘着力 : 180° peel, 裏打ち PET#25

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用下さい。
本テープは試作品のためテープ構成が変更になる場合がございます。